



**GLINIANA CEGŁA**

producent płyt glinianych  
i cegieł z gliny lekkiej

## Cegła z gliny lekkiej 2DF700

### Skład:

Gлина, siewczka słomiana, trociny drzewne

### Wymiary i waga:

24 cm x 11,5 cm x 11,5 cm

Waga ~ 2 kg

Gęstość 700 kg/m<sup>3</sup>

### Pakowanie:

Paleta 351 szt., na palecie o wymiarach 120 cm x 80 cm, waga 700 kg

### Zużycie:

mur o grubości 11,5 cm - 33 szt. 2DF/m<sup>2</sup>

mur o grubości 17,5 cm - 33 szt. 3DF/m<sup>2</sup>

mur o grubości 24 cm - 69 szt. 2DF lub 46 szt. 3DF/m<sup>2</sup>

mur o grubości 36 cm - 102 szt. 2DF lub 33 szt. 2DF + 46 szt. 3DF/m<sup>2</sup>

mur o grubości 48 cm - 138 szt. 2DF lub 92 szt. 3DF/m<sup>2</sup>

### Przechowywanie:

Na paletach, na równej powierzchni. Cegły najlepiej przechowywać w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem. Możliwe jest przechowywanie na zewnątrz, w takim przypadku muszą być nakryte grubą plandeką, najlepiej z każdej strony. Palety można piętrować max. 2 poziomo, jeśli cegły będą zabezpieczone przed działaniem wody, można je przechowywać bez ograniczeń czasowych.

### Obróbka i montaż:

Do murowania używamy zaprawy glinianej, nakładamy ją kielnią na grubość około 3-5 mm.

Zaprawę możemy dostarczyć w big-bagach w formie półsuchej. Po przełożeniu do kasty lub wiadra, należy dolać wody, około 0,5 l na wiadro 25 kg i zamieszać np. mieszadłem elektrycznym (dokładną ilość wody trzeba wymierzyć samemu, tak aby zaprawa była dobra do murowania, nie za gęsta ani nie za rzadka). Można również zamówić glinę mieloną i piasek, na miejsce budowy i mieszać zaprawę samemu.

Cegły murujemy standardowo „na zakładkę”, mijamy ze sobą kolejne warstwy, aby łączenia się nie pokrywały.

Czas schnięcia muru jest dość szybki, ponieważ cegły są w pełni suche podczas montażu. Zaprawa gliniana przy dobrej pogodzie twardnieje po kilku dniach.

Jako że warstwa zaprawy glinianej między cegłami podczas schnięcia kurczy się nieznacznie, może dojść do minimalnego obniżenia się murowanej powierzchni. Należy wtedy uzupełnić zaprawę murarską na samej górze muru.



**GLINIANA CEGŁA**

Gliniana Cegła Sp. z o.o.  
36-213 Haczów 890a  
podkarpackie  
NIP:6861698666  
Tel: +48 512 318 534